

## Cartone grigio Greyboard

### Applicazioni:

Scatole, editoria, rilegatura e interfalda per acque minerali e alimenti

Grammatura: da 140 a 600 gr/m<sup>2</sup>

Riciclabilità: 100%

### Allestimento:

- in bobine con altezza tra 210 e 230 cm con possibilità di abbinamenti
- in strisce da 5 cm e oltre
- in fogli, con formato compatibile con luce macchina compresa tra 190 e 230 cm. Formato max 160x160 cm; possibilità di fornire il prodotto colorato in celeste, magenta, giallo, verde e banco

### Tipologie:

- G200 (200 J)
- G250 (250 J)
- G300 (300 J)

### User for:

Boxes, publishing and binding sector, interlayers for mineral water and food

Grammage: 140 - 600 gsm

Recyclability: 100%

### Set-up:

- rolls with height between 210 and 230 cm with different combinations
- strips in 5 cm or more
- sheets, format compatible with the width of the machine between 190 and 230 cm. Maximum size 160 x 160 cm with the possibility to supply these in colours pale-blue, magenta, yellow, green and white

### Typologies:

- G200 (200 J)
- G250 (250 J)
- G300 (300 J)

Gramm. Gramm. gr/m <sup>2</sup>	Delamin. Scott bond J/m <sup>2</sup>	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### G200 - Grigio Greyboard

<b>160</b>	200	0,24	200	1,6	0,88
<b>180</b>	200	0,27	240	3,6	1,53
<b>250</b>	200	0,375	250	7,25	3,66
<b>300</b>	200	0,43	285	11,5	5,2
<b>350</b>	200	0,525	300	15,8	7,2
<b>400</b>	200	0,6	320	23,4	11,6
<b>450</b>	200	0,675	340	28,1	14,8
<b>500</b>	200	0,75	350	34,9	17,5
<b>600</b>	200	0,9	360	41	21

### G250 - Grigio Greyboard

<b>200</b>	250	0,3	265	5,88	2,85
<b>250</b>	250	0,375	290	8,26	3,87
<b>300</b>	250	0,45	315	13,4	6,1
<b>400</b>	250	0,6	360	21	16
<b>450</b>	250	0,675	380	34,4	16,8
<b>500</b>	250	0,75	400	36	18

Gramm. Gramm. gr/m <sup>2</sup>	Delamin. Scott bond J/m <sup>2</sup>	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### G300 - Grigio Greyboard

<b>200</b>	300	0,3	290	8,2	5
<b>250</b>	300	0,37	320	11,1	4,9
<b>300</b>	300	0,45	350	14,1	6,3
<b>350</b>	300	0,525	370	17,7	8,6
<b>400</b>	300	0,6	400	23	10,8
<b>450</b>	300	0,675	420	38	18,6
<b>500</b>	300	0,75	440	41	20