



## Carte e cartoncini colorati

Sono ben 10 i colori ad oggi disponibili. Siamo in grado di produrre carte e cartoncini colorati in massa a base macero. Abbiamo una gamma di colori standard, ma ne sviluppiamo di nuove a richiesta del cliente.

### Impieghi | Descrizione

E' possibile richiedere in una gamma di colori, le carte ed i cartoncini idonei alla trasformazione per le seguenti applicazioni: carte per ondulatori (copertina e onda), tubi, coni, anime per prodotti tissue, angolari, interfalde, prodotti per cartoleria e cartotecnica, imballaggi protettivi e di sicurezza, tovagliette per ristorazione, sottocassa per settore ortofrutticolo ecc.

### Colori disponibili

GIALLO, ROSA, MAGENTA, FUCSIA, VERDE, AZZURRO, BLU, VIOLA, INDACO

### Caratteristiche

1. Grammature: da 120 a 600 gr/mq<sup>2</sup>
2. Proprietà: Spessore, Calandratura, Senso fibra, Resistenza, Collatura

### Extra e Progetti:

- NERO: "Per noi è blec" nuovo colore in arrivo con il quale rivoluzionare il mondo packaging dei nostri clienti.

Gramm Gramm. Gr/m <sup>2</sup>	Delamin. Scott bond J/m <sup>2</sup>	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
<b>G160</b>					
<b>160</b>	160	0,24	170	1,4	0,6
<b>180</b>	160	0,27	210	3	1,21
<b>250</b>	160	0,375	230	6	3,12
<b>300</b>	160	0,43	255	10	4,28
<b>350</b>	160	0,525	280	12,5	6,2
<b>400</b>	160	0,6	300	18,5	9,55
<b>450</b>	160	0,675	320	23,5	12,1
<b>500</b>	160	0,75	335	29,3	14,5
<b>600</b>	160	0,9	350	33,6	18,1

Gramm Gramm. Gr/m <sup>2</sup>	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
<b>G250</b>					
<b>200</b>	250	0,3	265	5,88	2,85
<b>250</b>	250	0,375	290	8,26	3,87
<b>300</b>	250	0,45	315	13,4	6,1
<b>400</b>	250	0,6	360	21	16
<b>450</b>	250	0,675	380	34,4	16,8
<b>500</b>	250	0,75	400	36	18

Gramm Gramm. Gr/m <sup>2</sup>	Delamin. Scott bond J/m <sup>2</sup>	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
<b>G200</b>					
<b>160</b>	200	0,24	200	1,6	0,88
<b>180</b>	200	0,27	240	3,6	1,53
<b>250</b>	200	0,375	250	7,25	3,66
<b>300</b>	200	0,43	285	11,5	5,2
<b>350</b>	200	0,525	300	15,8	7,2
<b>400</b>	200	0,6	320	23,4	11,6
<b>450</b>	200	0,675	340	28,1	14,8
<b>500</b>	200	0,75	350	34,9	17,5
<b>600</b>	200	0,9	360	41	21

Gramm Gramm. Gr/m <sup>2</sup>	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
<b>M - Medium</b>					
<b>120</b>	2,9	1,65	0,75	0,18	205
<b>127</b>	3,1	1,75	0,8	0,19	220
<b>140</b>	3,45	1,95	0,85	0,21	240
<b>150</b>	3,6	2,1	0,9	0,225	260
<b>160</b>	3,75	2,2	0,95	0,24	280
<b>170</b>	3,9	2,3	1,4	0,25	300

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito [cartiereditrevi.com](http://cartiereditrevi.com)

